

## PRIMAIRE HYDROSOLUBLE TOUS SUPPORTS AVANT RECOUVREMENT PAR PEINTURES PHOTOLUMINESCENTES

Phase aqueuse

PRIMAIRE  
VISIO



### ● IDENTIFICATION

**Primaire d'impression** acrylique.

Permet l'accrochage sur supports ferreux, non ferreux, plastiques, PVC, enduits ciment, peintures.  
Conforme 2010 sur la réglementation COV.

### ● UTILISATIONS

Primaire d'accrochage et fond de recouvrement pour peintures de signalisation sécuritaires par photoluminescence (restitution de lumière dans l'obscurité).  
Application : murs et sols.

### ● AVANTAGES

- Absence de nuisance olfactive contaminante.
- Permet l'adhérence sur support non ferreux : zinc, alu, galva.
- Résistance parfaite en atmosphère industrielle.
- Séchage très rapide.
- Recouvrable par tous types de peintures photoluminescentes (monocomposant ou bicomposant).
- Sans odeur, convient à tous types d'environnements.

### ● MODE D'EMPLOI

**Préparation du support** : Neufs ou anciens, ils doivent être de bonne qualité, propres, sains et secs, exempts de matières non adhérentes pouvant nuire à la tenue du revêtement.

Température d'application (support et milieu ambiant) : T° mini: 7°C T° maxi: 30°C.

L'application s'effectue en 1 couche.

Matériel d'application : Brosse rouleau.

Nettoyage des instruments : eau produit frais, Diluant R produit sec.



### ● CARACTERISTIQUES

- Rendement superficiel : 5 à 6 m<sup>2</sup>/kg à la couche selon l'état et le type de support.
- Séchage : Hors poussière 20 - 30 minutes  
Sec au toucher 1 heure - Recouvrable 4 heures
- Densité : 1.47 (+/- 0,05)
- Conditionnement : 1 kg
- Teinte : blanc
- Extrait sec en poids : 65%
- COV : 95 g/l sur produit prêt à l'emploi.
- Stockage : 12 mois en local sec et à l'abri du gel.
- Température minimum d'application : +10°C.
- Hygiène et sécurité : Consulter la Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande.

**IMPORTANT** : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.  
REF